

HR-632

产品简介

HR-632 聚合膜是一种树脂膜。适用于碳纤制品的成型，能够与毛坯同步固化、操作方便，用于消除制品表面的气孔和缺胶现象，提高表面光泽与平整度等。

技术指标

外观	涂布均匀，平整
厚度 um	125±10
固化温度℃	150
重量 (g/m ²)	120±10
固化时间 min	15-20
贮存期/月 (20℃)	3 个月

包装及运输

包装材料	双面离型保护膜
------	---------

操作工艺

模具预先打好离型剂，按照产品形状裁切好需要的聚合膜，把一面黄色离型纸撕掉，把聚合膜铺放或缠绕（弯曲度大于 90°）在所需的预浸布最外层，待贴合好后，再把聚合膜上另一面离型膜撕掉。热压成型。

危险特性

遇明火、高热可能引起燃烧危险。

安全防护

建议操作人员直接接触时穿戴防护工作服、手套及口罩。严禁在工作场所进食、饮水及吸烟，注意个人清洁卫生。发生火灾，用干粉或泡沫灭火器灭火。

贮存条件

本品应贮存于阴凉、通风库房，密封保存。远离火种、热源、阳光。应与氧化剂、酸碱等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

附注：若有任何技术上的疑问，欢迎来电咨询。

厦门市豪尔新材料股份有限公司
地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号